



การไฟโรไลซิสของพลาสติกรีไซเคิลระหว่างพอลิโพร์พิลีนและพอลิเอทิลีน Pyrolysis of Mixed Recycle Plastic of Polypropylene and Polyethylene

จุฑามาศ ไชยวงศ์ สุราษฎร์ แดงประดิษฐ์¹ สมมาศ แก้วล้วน² และสิทธินันท์ ห่อแก้ว¹

¹ภาควิชาชีวกรรมเคมี²ภาควิชาชีวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลลงครักษ์ อำเภอกรังค์ จังหวัดนครนายก 26120

E-mail: sittinun@swu.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถาวรของการไฟโรไลซิสและวิเคราะห์สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ไฟโรไลซิส องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ของเหลวและสมบัติของผลิตภัณฑ์ของเหลวของการไฟโรไลซิสพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีนเป็นของแข็ง การไฟโรไลซิสของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลผสมระหว่างพอลิโพร์พิลีนและพอลิเอทิลีนทำที่ร้อยละ 0 25 50 75 และ 100 โดยนำหนักของพอลิเอทิลีน ของผสมป้อนที่ร้อยละ 0 และ 25 โดยนำหนักของพอลิเอทิลีนให้ผลิตภัณฑ์ของเหลวร้อยละ 76.65 และ 75.25 โดยนำหนัก ตามลำดับ การไฟโรไลซิสของพลาสติกผสมระหว่างพอลิโพร์พิลีนและพอลิเอทิลีนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ให้ผลิตภัณฑ์ของเหลวร้อยละ 62.63 โดยนำหนัก สเปกตรัม FTIR ของผลิตภัณฑ์ของเหลวแสดงพีคของอะลีฟิดิกไฮโดรคาร์บอน ค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์ของเหลวอยู่ในช่วง 0.40 - 0.95 เซนติสโตรก ค่าความร้อนของผลิตภัณฑ์ของเหลวอยู่ในช่วง 39.48 - 47.05 เมกะจูลต่อกิโลกรัม

คำสำคัญ: การไฟโรไลซิส พอลิโพร์พิลีน พอลิเอทิลีน

ABSTRACT

The aims of this research were to study the condition of pyrolysis and analyze the fraction of pyrolysis product, liquid product composition and liquid product properties of the recycle plastic pyrolysis. The experimental results showed that mainly pyrolysis product of the recycle polypropylene waste was liquid, and the recycle polyethylene waste was solid. Pyrolysis of recycle plastic mixtures between polypropylene and polyethylene were conducted the polyethylene weight percent of 0, 25, 50, 75 and 100 percent of weight. The feed mixtures at polyethylene weight percent of 0 and 25 percent of weight gave the liquid product at 76.65 and 75.25 percent of weight, respectively. Pyrolysis of plastic waste mixtures between polypropylene and polyethylene at Srinakharinwirot University Ongkharak gave the liquid product at 62.63 percent of weight. The FTIR spectra of liquid products showed peaks of aliphatic hydrocarbon. The viscosity of liquid products were in the range of 0.40 - 0.95 centistokes. The heating value of liquid products was in the range of 39.48 - 47.05 MJ/kg.

Keyword: Pyrolysis, Polypropylene, Polyethylene

1. บทนำ

ปัจจุบันปริมาณของพลาสติกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีมากถึง 2.4 ล้านตันต่อปี หรือ 6,000 ตันต่อวัน [1] ถือว่าเป็นปริมาณที่สูงมากและในอนาคตปริมาณของพลาสติกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีการใช้กระบวนการไฟโรไลซิส กระบวนการกำจัดเชิงเคมี และกระบวนการลิกวิคแฟคชัน เพื่อแปรสภาพของเหล่านี้ให้เป็นพลังงานและน้ำมัน กระบวนการไฟโรไลซิสเป็นกระบวนการที่สามารถเปลี่ยนของพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ของเหลวได้มากกว่ากระบวนการอื่นๆ [2] กระบวนการไฟโรไลซิส เป็นกระบวนการแตกสลายตัวของสารประกอบหรือวัสดุต่างๆ ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 400 – 800 องศาเซลเซียส ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแตกสลายสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามสถานะของผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ก๊าซ ผลิตภัณฑ์ของเหลว และผลิตภัณฑ์ของแข็ง อัตราส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นกับชนิดของวัสดุถูกกำหนดไว้ในตารางด้านล่าง

ในงานวิจัยของ Kiran และคณะ [3] ได้ทำการไฟโรไลซิสของพลาสติกสมาระห่วงชนิดพอลิเอทิลีน และชนิดพอลิสไตรีนที่อัตราส่วนโดยน้ำหนัก 0:100 20:80 50:50 80:20 และ 100:0 เมื่อใช้ตัวอย่างหนัก 5 กรัม พบว่าเมื่อยัดร้าวในระยะเวลา 1 นาที ของพลาสติกชนิดพอลิสไตรีนเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้มีปริมาณเพิ่มขึ้น และที่อัตราส่วนโดยน้ำหนักของพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนต่อพอลิสไตรีนเป็น 0 : 100 ได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวอยู่ละ 88.80 โดยน้ำหนัก นอกจากนี้ Achillas และคณะ [4] ได้ทำการไฟโรไลซิสของพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและความหนาแน่นสูงและชนิดพอลิไพรพีลิน พบว่าของพลาสติกชนิดพอลิ-ไพรพีลินได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวเป็นหลัก ขณะที่ของพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนได้ผลิตภัณฑ์ของแข็งเป็นหลัก เนื่องจากของพลาสติกชนิดพอลิไพรพีลินสามารถแตกตัวได้ดีกว่าของพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Lee และ Shin [5] ได้วิเคราะห์การแตกตัวของพลาสติกชนิดพอลิไพรพีลินและชนิดพอลิเอทิลีน ซึ่งพบว่าพลาสติกชนิดพอลิไพรพีลินและพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนแตกตัวที่ช่วงอุณหภูมิ 380 - 480 และ 400 - 500 องศาเซลเซียส ตามลำดับ การไฟโรไลซิสของพลาสติก

ชนิดพอลิเอทิลีนและชนิดพอลิไพรพีลินให้ผลิตภัณฑ์เป็นพาราฟินและโอลีฟินที่ร้อยละ 44.20 และ 44.70 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ [6] นอกจากนี้ยังพบว่าการไฟโรไลซิสที่อุณหภูมิสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณลดลง ขณะที่ผลิตภัณฑ์แก๊สมีปริมาณเพิ่มขึ้น [7]

งานวิจัยนี้จึงศึกษาการไฟโรไลซิสมีดพลาสติกเรไซเคิลชนิดพอลิไพรพีลินและชนิดพอลิเอทิลีนเพื่อหาปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังการไฟโรไลซิสและศึกษาสมบัติของผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้ พร้อมกับทดสอบการไฟโรไลซิสของพลาสติกชนิดพอลิไพรพีลินและชนิดพอลิเอทิลีนที่เก็บภายในมหาวิทยาลัยคริสต์วิโรฒ องครักษ์

2. วิธีการทดลอง

2.1 สารเคมี

เม็ดพลาสติกเรไซเคิลชนิดพอลิไพรพีลินและชนิดพอลิเอทิลีนซื้อจากบริษัทไทยมังกรพลาสติก อุดสาಹกรรมจำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย และของพลาสติกชนิดพอลิไพรพีลินและชนิดพอลิเอทิลีนเป็นของที่คัดแยกภายใต้มาตรฐานของมหาวิทยาลัยคริสต์วิโรฒ องครักษ์

2.2 การไฟโรไลซิส

การไฟโรไลซิสทำในเครื่องปฏิกรณ์ไฟโรไลซิสแสดงดังรูปที่ 1 โดยนำเม็ดพลาสติกเรไซเคิลชนิดพอลิไพรพีลินและชนิดพอลิเอทิลีนใส่ในเครื่องปฏิกรณ์ไฟโรไลซิสจำนวน 2 - 5 กิโลกรัม ส่วนของพลาสติกที่เก็บได้ภายในมหาวิทยาลัยคริสต์วิโรฒ องครักษ์ใช้ 4 กิโลกรัม หลังจากนั้นปิดฝาเครื่องปฏิกรณ์ไฟโรไลซิสจุดไฟเพื่อให้เกิดการไฟโรไลซิส ซึ่งจะทำให้เกิดการแตกตัวของพอลิเมอร์ โดยไอที่ระเหยขึ้นมาจะถูกควบแน่นในส่วนควบแน่นที่มีการหล่อเย็นด้วยน้ำที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส อัตราเร็วในการให้ความร้อนไม่มีการควบคุมและเวลาเรีทันชัน (Retention time) วัดจากเวลาที่อุณหภูมิคงที่ ณ ช่วงเวลาหนึ่น ทำการเก็บตัวอย่างของเหลวที่ควบแน่นได้ตามช่วงอุณหภูมิการไฟโรไลซิส อุณหภูมิการไฟโรไลซิสวัดภายในก้นถังปฏิกรณ์ไฟโรไลซิส

2.3. วิธีการวิเคราะห์

จุดวابไฟวิเคราะห์ด้วยวิธีถ่ายปิดเพนสก์-มาร์เทนส์ (Pensky Martens Closed Cup, PMcc) ตาม มาตรฐาน ASTM D-93 ความหนืดวิเคราะห์ด้วยหลอด วัดความหนืด (Viscometer) ตามมาตรฐาน ASTM D445 ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ขอมบ์แคลอร์เมตเตอร์ รุ่น BOMB CALORI PLAIN 230/5 และหมู่พังก์ชันของตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) รุ่น Spectrum One ยี่ห้อ Perkin Elmer ทำการวิเคราะห์ที่ ช่วงเลขคิล 400 - 4,000 ต่อเซนติเมตร ปริมาณ ผลิตภัณฑ์ก้าซคิดจากน้ำหนักวัดดูดบ่อก่อนการไฟโรไร ชีสลบกับน้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์ของเหลวและ ของแข็ง

3. ผลและวิเคราะห์ผลการทดลอง

3.1 ผลของน้ำหนักเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไฟโรไอลชีส เม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิไพรพลีนและชนิดพอลิเอทิลีนแสดงดังรูปที่ 2 รูปที่ 2 พบว่าการไฟโรไอลชีส



(ก)



(ข)

รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไฟโรไอลชีสของ (ก)


เม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิไพรพลีน และ (ข)

เม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีน

เม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิไพรพลีนได้ผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด คือ ของแข็ง ของเหลวและของเหลว ก้นถัง ขณะที่ การไฟโรไอลชีสมีเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีน ได้ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ของแข็งและของเหลว ผลิตภัณฑ์ของแข็งที่ได้จากการไฟโรไอลชีสมีเม็ด พลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิไพรพลีนมีลักษณะนิ่มและมี สีดำ ขณะที่ผลิตภัณฑ์ของแข็งที่ได้จากการไฟโรไอลชีส เม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีนมีลักษณะนิ่มและ มีสีเหลืองชุ่น ผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้จากการไฟโรไอลชีสมีเม็ดพลาสติกรีไซเคิลทั้ง 2 ชนิดมีลักษณะสี เหลืองใสเหมือนกัน และผลิตภัณฑ์ของเหลว ก้นถังที่ได้ จากการไฟโรไอลชีสมีเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิไพรพลีน มีลักษณะสีน้ำตาลเข้มและหนึด




รูปที่ 1 เครื่องปฏิกรณ์ไฟโรไอลชีสประกอบด้วย (1) ถัง ปั๊ม (2) ถ่านไฟโรไอลชีส (3) ช่องระบายแก๊ส (4) ถ่าน ควบแน่น (5) จุดเก็บผลิตภัณฑ์ (6) เดกา๊ส (7) เครื่องวัดอุณหภูมิ และ (8) ถังแก๊ส



(ก)

(ข)

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงร้อยละโดยน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไฟโรไรซิส (ก) เม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดโพลิโพร์พีลีน และ (ข) เม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดโพลิอีเทนที่น้ำหนักตัวอย่างต่างๆ เมื่อผลิตภัณฑ์เป็นของแข็ง (□) ของเหลวถัง (■) ของเหลว (▨) และแก๊ส (▨▨)



(ก)

(ข)

รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงร้อยละโดยน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้จากการไฟโรไรซิส (ก) เม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดโพลิโพร์พีลีน และ (ข) เม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดโพลิอีเทนที่น้ำหนักตัวอย่าง ตามช่วงอุณหภูมิการไฟโรไรซิส 171 - 200 (□) 201 - 230 (■) 231 - 260 (▨) 261 - 290 (▨▨) 291 - 320 (▨▨▨) 321 - 350 (▨▨▨) 351 - 380 (▨▨▨▨) องศาเซลเซียส และของเหลวถัง (▨▨▨▨)

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไฟโรไรซิสเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดโพลิโพร์พีลีนและชนิดโพลิอีเทนที่น้ำหนักตัวอย่าง แสดงดังรูปที่ 3 จากรูปที่ 3 พบว่าการไฟโรไรซิสมีดพลาสติกรีไซเคิลชนิดโพลิ-โพร์พีลีนได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวเป็นหลัก ขณะที่การไฟโรไรซิสมีดพลาสติกรีไซเคิลชนิดโพลิอีเทนได้ผลิตภัณฑ์ของแข็งเป็นหลัก นอกจากนี้ยังพบว่าการ

เพิ่มน้ำหนักตัวอย่างในการไฟโรไรซิสมีดพลาสติกรีไซเคิลชนิดโพลิโพร์พีลีนไม่มีผลต่อสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้ แต่การไฟโรไรซิสมีดพลาสติกรีไซเคิลชนิดโพลิอีเทนเมื่อเพิ่มน้ำหนัก พบว่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์ของแข็งมีค่าเพิ่มขึ้น ขณะที่สัดส่วนผลิตภัณฑ์ของเหลวและผลิตภัณฑ์แก๊สลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Achillas และคณะ [4] ได้ทำ


การไฟโรไอลชีสบะพลาสติก พบว่าขยะพลาสติกนิดพอลิไพรพลีนได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวเป็นหลัก ขณะที่ขยะพลาสติกนิดพอลิไพรพลีนได้ผลิตภัณฑ์ของแข็งเป็นหลัก เนื่องจากขยะพลาสติกนิดพอลิไพรพลีนแตกตัวได้ดีกว่าขยะพลาสติกนิดพอลิไพรพลีน

รูปที่ 4 แสดงสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ของเหลวตามช่วงอุณหภูมิที่ได้จากการไฟโรไอลชีสเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิไพรพลีนและชนิดพอลิไพรพลีนที่น้ำหนักต่างๆ จากรูปที่ 4 พบว่าการไฟโรไอลชีสเม็ดพลาสติกรีไซเคิลทั้ง 2 ชนิด ได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวมากที่สุดในช่วงอุณหภูมิการไฟโรไอลชีส 291 - 320 องศาเซลเซียส ใน การไฟโรไอลชีสเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิไพรพลีนเมื่อเพิ่มน้ำหนักตัวอย่างจาก 2 ถึง 3 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ของเหลวในช่วงอุณหภูมิการไฟโรไอลชีส 291 - 320 องศาเซลเซียส มีปริมาณเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มน้ำหนักตัวอย่างเป็น 4 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ของเหลวในช่วงอุณหภูมิการไฟโรไอลชีส 291 - 320 องศาเซลเซียส มีปริมาณลดลง และเมื่อเพิ่มน้ำหนักตัวอย่างเป็น 5 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ของเหลวในช่วงอุณหภูมิการไฟโรไอลชีส 291 - 320 องศาเซลเซียส มีปริมาณเพิ่มขึ้น ในการไฟโรไอลชีสเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิไพรพลีนเมื่อเพิ่มน้ำหนักตัวอย่างจาก 2 ถึง 4 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ของเหลวในช่วงอุณหภูมิการไฟโรไอลชีส 291 - 320 องศาเซลเซียส มีปริมาณลดลง และเมื่อเพิ่มน้ำหนักตัวอย่างเป็น 5 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ของเหลวในช่วงอุณหภูมิการไฟโรไอลชีส 291 - 320 องศาเซลเซียส มีปริมาณเพิ่มขึ้น

ผลการวิเคราะห์ผล FTIR ของผลิตภัณฑ์ของเหลวตามช่วงอุณหภูมิที่ได้จากการไฟโรไอลชีสเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิไพรพลีนเมื่อใช้ตัวอย่างหนัก 2 กิโลกรัม แสดงดังรูปที่ 5 จากรูปที่ 5 พบว่าพีคที่เลน

คลื่น 3076 ต่อเซนติเมตร เป็นพีคการดูดกลืนของ C-H Stretching พีคที่เลขคลื่น 2958 ต่อเซนติเมตร เป็นพีคการดูดกลืนของ C-H Asymmetrical Stretching (-CH₃) พีคที่เลขคลื่น 2926 และ 2855 ต่อเซนติเมตร เป็นพีคการดูดกลืนของ C-H Symmetrical Stretching (-CH₂) พีคที่เลขคลื่น 1650 ต่อเซนติเมตร เป็นพีคการดูดกลืนของ C=C Stretching พีคที่เลขคลื่น 1457 ต่อเซนติเมตร เป็นพีคการดูดกลืนของ C-H Asymmetrical Bending (-CH₂) พีคที่เลขคลื่น 1377 ต่อเซนติเมตร เป็นพีคการดูดกลืนของ C-H Symmetrical Bending (-CH₃) พีคที่เลขคลื่น 992 909 และ 888 ต่อเซนติเมตร เป็นพีคการดูดกลืนของ C-H Bending นอกจากนี้ ชีงพีคที่เลขคลื่นดังกล่าวทั้งหมดแสดงถึงกลุ่มอะลิฟติกไฮดรคาร์บอนจำพวกแอลกิลและแอลเคน ผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้จากการไฟโรไอลชีสเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิไพรพลีนที่น้ำหนักอื่นและผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้จากการไฟโรไอลชีสเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิไพรพลีนทุกน้ำหนักได้พีคที่เลขคลื่นเดียวกัน ชีงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lei และคณะ [8] ที่ได้วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้จากการไฟโรไอลชีสบะพลาสติกนิดพอลิไพรพลีนความหนาแน่นต่ำและชนิดพอลิไพรพลีนด้วยการวิเคราะห์ผล FTIR พบว่าตัวอย่างมีพีคที่เลขคลื่น เช่นเดียวกัน ชีงแสดงถึงผลิตภัณฑ์จำพวกแอลกิลและแอลเคน [9]

ค่าความร้อนของผลิตภัณฑ์ของเหลวตามช่วงอุณหภูมิที่ได้จากการไฟโรไอลชีสเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิไพรพลีนและชนิดพอลิไพรพลีนที่น้ำหนักต่างๆ แสดงดังตารางที่ 1 จากตารางที่ 1 พบว่าผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้จากการไฟโรไอลชีสเม็ดพลาสติกรีไซเคิลทั้ง 2 ชนิด ทุกน้ำหนักมีค่าความร้อนเพิ่มขึ้นเมื่อช่วงอุณหภูมิการไฟโรไอลชีสเพิ่มขึ้นโดยมีค่าความร้อนอยู่



รูปที่ 5 ผลการวิเคราะห์ FTIR ของผลิตภัณฑ์ของเหลวตามช่วงอุณหภูมิที่ได้จากการไฟโรไลซ์เม็ดพลาสติก รีไซเคิลชนิดพอลิไพรพิลีนเมื่อใช้ตัวอย่างหนัก 2 กิโลกรัม

ตารางที่ 1 ค่าความร้อนของผลิตภัณฑ์ของเหลวตามช่วงอุณหภูมิการไฟโรไลซ์

ชนิดของพลาสติก	หนักตัวอย่าง (กิโลกรัม)	ค่าความร้อนของผลิตภัณฑ์ของเหลวตามช่วงอุณหภูมิการไฟโรไลซ์ (เมกะจูลต่อกิโลกรัม)						
		170 - 200 (องศาเซลเซียส)	201 - 230 (องศาเซลเซียส)	231 - 260 (องศาเซลเซียส)	261 - 290 (องศาเซลเซียส)	291 - 320 (องศาเซลเซียส)	321 - 350 (องศาเซลเซียส)	351 - 380 (องศาเซลเซียส)
PP ^a	2	ไม่มี	ไม่มี	39.63	44.69	44.83	46.27	46.97
	3	ไม่มี	40.30	40.97	44.51	44.70	ไม่มี	ไม่มี
	4	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	44.53	44.73	46.76	ไม่มี
	5	40.58	41.61	41.82	43.73	44.88	ไม่มี	ไม่มี
PE ^b	2	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	44.72	44.94	ไม่มี	ไม่มี
	3	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	44.41	44.69	46.05	ไม่มี
	4	ไม่มี	ไม่มี	39.48	43.74	44.82	46.43	ไม่มี
	5	ไม่มี	ไม่มี	40.89	44.19	45.15	ไม่มี	ไม่มี
3PP : 1PE ^c	4	ไม่มี	39.79	41.09	44.96	45.10	46.61	47.05
1PP : 1PE ^c	4	ไม่มี	41.22	40.99	44.60	45.51	46.76	46.52
1PP : 3PE ^c	4	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	44.35	45.03	46.87	ไม่มี
waste ^d	4	40.83	41.39	41.25	44.84	44.92	ไม่มี	ไม่มี
	4	40.26	41.68	41.61	44.03	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ

a หมายถึง เม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิไพรพิลีน

b หมายถึง เม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีน

c หมายถึง เม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิไพรพิลีนผสมกับเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีนในอัตราส่วนโดยน้ำหนัก 3 ต่อ 1, 1 ต่อ 1 และ 1 ต่อ 3

d หมายถึง ขยะพลาสติกผสมภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ไม่มี หมายถึง ไม่มีผลิตภัณฑ์ในช่วงอุณหภูมิที่ตั้งกล่าว

ตารางที่ 2 ค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์ของเหลวตามช่วงอุณหภูมิการไฟโรไลซ์



รายงานวิเคราะห์ความค่าสารต้องห้ามในน้ำเสีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2556

ชนิดของ พลาสติก	น้ำหนัก ตัวอย่าง (กิโลกรัม)	ค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์ของเหลวตามช่วงอุณหภูมิการไฟโรไลซิส (เซนติเมตร)						
		170 - 200 (องศา เชลเซียส)	201 - 230 (องศา เชลเซียส)	231 - 260 (องศา เชลเซียส)	261 - 290 (องศา เชลเซียส)	291 - 320 (องศา เชลเซียส)	321 - 360 (องศา เชลเซียส)	351 - 380 (องศา เชลเซียส)
PP	2	ไม่มี	ไม่มี	0.50	0.51	0.68	0.74	0.74
	3	ไม่มี	0.49	0.50	0.51	0.52	ไม่มี	ไม่มี
	4	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	0.58	0.67	0.72	ไม่มี
	5	0.47	0.47	0.48	0.50	0.50	0.51	ไม่มี
PE	2	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	0.51	0.54	ไม่มี	ไม่มี
	3	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	0.51	0.54	0.73	ไม่มี
	4	ไม่มี	ไม่มี	0.48	0.48	0.58	0.77	ไม่มี
	5	ไม่มี	ไม่มี	0.51	0.52	0.53	ไม่มี	ไม่มี
3PP : 1PE	4	ไม่มี	0.46	0.45	0.48	0.52	ไม่มี	ไม่มี
1PP : 1PE	4	ไม่มี	0.40	0.47	0.52	0.53	0.59	0.73
1PP : 3PE	4	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	0.47	0.53	0.72	ไม่มี
waste	4	0.42	0.45	0.45	0.45	0.49	ไม่มี	ไม่มี
	4	0.46	0.50	0.46	0.45	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ ไม่มี หมายถึง ไม่มีผลิตภัณฑ์ในช่วงอุณหภูมิดังกล่าว

ในช่วง 39.48 - 46.97 เมกะจูลต่อองกิโลกรัม สอดคล้อง กับงานวิจัยของ Arabiourrutia และคณะ [7] ได้ทำการไฟโรไลซิสที่อุณหภูมิ 450 500 และ 600 องศา เชลเซียส พบว่าการณ์การไฟโรไลซิสพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไข่ซึ่งมีค่าความร้อนเท่ากับ 35.78 38.53 และ 44.81 เมกะจูลต่อองกิโลกรัม ตามลำดับ เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิการไฟโรไลซิสเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีสายโซ่เมเลกุลที่ยาวขึ้นซึ่งทำให้ความร้อนสูงขึ้น


ค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์ของเหลวตามช่วงอุณหภูมิการไฟโรไลซิสเม็ดพลาสติก蕊ไซเดลชนิดพอลิไพรพีลินและชนิดพอลิเอทิลีนที่น้ำหนักต่างๆ แสดงดังตารางที่ 2 จากตารางที่ 2 พบว่าผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้จากการไฟโรไลซิสมีค่าความหนืดอยู่ในช่วง 0.47 - 0.74 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่ออุณหภูมิการไฟโรไลซิสเพิ่มขึ้น คาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์ของเหลวมีค่าความหนืดอยู่ในช่วง

ผลิตภัณฑ์ของเหลวเป็นโมเลกุลที่มีสายโซ่ยาวขึ้น ค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้จากการไฟโรไลซิสมีเดพลาสติก蕊ไซเดลทั้ง 2 ชนิด มีค่าอยู่ในช่วงเดียวกับค่าความหนืดมาตรฐานของน้ำมันเบนซิน 95 คือช่วง 0.40 - 0.80 เซนติเมตร


จุดควบไฟของผลิตภัณฑ์ของเหลวตามช่วงอุณหภูมิที่ได้จากการไฟโรไลซิสมีเดพลาสติก蕊ไซเดลชนิดพอลิไพรพีลินและชนิดพอลิเอทิลีนที่น้ำหนักต่างๆ จากการทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้มีจุดควบไฟต่ำกว่า 0 องศาเชลเซียส เนื่องจากเครื่องมือวัดจุดควบไฟสามารถวัดได้ต่ำสุดที่ 0 องศาเชลเซียส ซึ่งสอดคล้องกับจุดควบไฟของน้ำมันเบนซิน 95 ที่มีจุดควบไฟต่ำกว่า 0 องศาเชลเซียส ซึ่งเป็นสารประกอบแอลเคนที่มีคาร์บอน 5 - 7 อะตอม [10]

3.2 ผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนโดยน้ำหนักระหว่างเม็ดพลาสติก蕊ไซเดลชนิดพอลิไพรพีลินและชนิดพอลิเอทิลีนต่อการไฟโรไลซิส

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไฟโรไลซิสมีเดพลาสติก蕊ไซเดลจะมีระหว่างชนิดพอลิไพรพีลินและชนิดพอลิเอทิลีนที่อัตราส่วนโดยน้ำหนักของเม็ด



รูปที่ 6 แผนภูมิแสดงร้อยละโดยน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไฟโรไลซิสเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสมรรถะว่างชั้นนิดพอลิโพรพิลีนและชั้นนิดพอลิเอทิลีนที่อัตราส่วนโดยน้ำหนักของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีนต่างๆ เมื่อใช้ด้าวอย่างหนัก 4 กิโลกรัม เมื่อผลิตภัณฑ์เป็นของแข็ง (□) ของเหลวก้นถัง (■) ของเหลว (▨) และแก๊ส (▨)




รูปที่ 7 แผนภูมิแสดงร้อยละโดยน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ของเหลวตามช่วงอุณหภูมิที่ได้จากการไฟโรไลซิสเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสมรรถะว่างชั้นนิดพอลิโพรพิลีนและชั้นนิดพอลิเอทิลีนที่อัตราส่วนโดยน้ำหนักของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีนต่างๆ เมื่อใช้ด้าวอย่างหนัก 4 กิโลกรัม 201 - 230 (■) 231 - 260 (▨) 261 - 290 (▨) 291 - 320 (▨) 321 - 350 (▨) 351 - 380 (▨) องค่าเชลเซียส และ ของเหลว ก้นถัง (▨)

รูปที่ 7 แผนภูมิแสดงร้อยละโดยน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ของเหลวตามช่วงอุณหภูมิที่ได้จากการไฟโรไลซิสเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสมรรถะว่างชั้นนิดพอลิโพรพิลีนและชั้นนิดพอลิเอทิลีนที่อัตราส่วนโดยน้ำหนักของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีนต่างๆ เมื่อใช้ด้าวอย่างหนัก 4 กิโลกรัม 201 - 230 (■) 231 - 260 (▨) 261 - 290 (▨) 291 - 320 (▨) 321 - 350 (▨) 351 - 380 (▨) องค่าเชลเซียส และ ของเหลว ก้นถัง (▨)

พลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีนร้อยละ 0 25 50 75 และ 100 เมื่อใช้ด้าวอย่างหนัก 4 กิโลกรัม แสดงดังรูปที่ 6 จากรูปที่ 6 พบว่าเมื่ออัตราส่วนโดยน้ำหนักของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 พบว่าปริมาณผลิตภัณฑ์ของเหลวมีค่าคงที่และเมื่ออัตราส่วนโดยน้ำหนักของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีนเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 พบว่าปริมาณ

ผลิตภัณฑ์ของเหลวมีค่าลดลง ในขณะที่ปริมาณผลิตภัณฑ์ของแข็งมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราส่วนโดยน้ำหนักของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีนเพิ่มขึ้น และปริมาณผลิตภัณฑ์แก๊สไม่เปลี่ยนแปลง

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ของเหลวตามช่วงอุณหภูมิที่ได้จากการไฟโรไลซิสเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสมรรถะว่างชั้นนิดพอลิโพรพิลีนและชั้นนิดพอลิเอทิลีนที่



รูปที่ 8 แผนภูมิแสดงร้อยละโดยน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไฟโรไอลิซิสขยะพลาสติกผสมภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์กรุงเทพฯ เมื่อใช้ตัวอย่างหัก 4 กิโลกรัม เมื่อสัดส่วนของแข็ง (□) ของเหลว (■) และแก๊ส (▨)

อัตราส่วนโดยน้ำหนักของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิ เอทิลีนต่างๆ แสดงดังรูปที่ 7 จากรูปที่ 7 พบว่า เมื่ออัตราส่วนโดยน้ำหนักของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีนเป็นร้อยละ 0 และ 25 จะมีผลิตภัณฑ์ของเหลวถัง นอกเหนือนี้ยังพบว่าเมื่ออัตราส่วนโดยน้ำหนักของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีนเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้จากการไฟโรไอลิสที่อุณหภูมิต่างๆ


ผลการวิเคราะห์ FTIR ของผลิตภัณฑ์ของเหลวตามช่วงอุณหภูมิที่ได้จากการไฟโรไอลิสเม็ดพลาสติกรีไซเคิลผสมระหว่างชนิดพอลิไพรพิลีนและชนิดพอลิเอทิลีน พบว่าผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้ทั้งหมดเกิดพิคที่เลขคู่เดียวกันซึ่งเป็นพิคที่เลขคู่เดียวกับผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้จากการไฟโรไอลิสเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิไพรพิลีนเมื่อใช้ตัวอย่างหัก 2 กิโลกรัม (รูปที่ 5)

ค่าความร้อนของผลิตภัณฑ์ของเหลวตามช่วงอุณหภูมิที่ได้จากการไฟโรไอลิสเม็ดพลาสติกรีไซเคิลผสมระหว่างชนิดพอลิไพรพิลีนและชนิดพอลิเอทิลีนที่แสดงดังตารางที่ 1 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าความร้อนของผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้จากการไฟโรไอลิสทั้งหมด มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อช่วงอุณหภูมิการไฟโรไอลิสเพิ่มขึ้น โดยมีค่าความร้อนอยู่ในช่วง 39.63 - 47.05 เมกะจูลต่อ

กิโลกรัม นอกจากนี้ค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์ของเหลวตามช่วงอุณหภูมิที่ได้ทั้งหมดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิการไฟโรไอลิสเพิ่มขึ้น โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0.40 - 0.74 เชนติสโตร์ (ตารางที่ 2) จุดวางไฟของผลิตภัณฑ์ของเหลวตามช่วงอุณหภูมิที่ได้ทั้งหมดมีค่าต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส

3.3 ผลของการไฟโรไอลิสขยะพลาสติกผสมภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์กรุงเทพฯ องครักษ์

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไฟโรไอลิสขยะพลาสติกผสมภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์กรุงเทพฯ เมื่อใช้ตัวอย่างหัก 4 กิโลกรัม และดังรูปที่ 8 จากรูปที่ 8 พบว่าการไฟโรไอลิสขยะพลาสติกผสมภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์กรุงเทพฯ องครักษ์ ครั้งที่ 1 ได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวมากกว่าครั้งที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงมีพลาสติกชนิดพอลิไพรพิลีนมากกว่าพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน สำหรับสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ของเหลวตามช่วงอุณหภูมิที่ได้จากการไฟโรไอลิสขยะพลาสติกผสมภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์กรุงเทพฯ องครักษ์ เมื่อใช้ตัวอย่างหัก 4 กิโลกรัม และดังรูปที่ 9 จากรูปที่ 9 พบว่าผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้จากการไฟโรไอลิสขยะพลาสติกผสมภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์กรุงเทพฯ องครักษ์ ทั้ง 2 ครั้ง ได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ช่วง



รูปที่ 9 แผนภูมิแสดงร้อยละโดยน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้จากการไฟโรไลซิสขยะพลาสติกผสมภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อใช้ตัวอย่างหัก 4 กิโลกรัม ตามช่วงอุณหภูมิการไฟโรไลซิส 171 - 200 (□) 201 - 230 (■) 231 - 260 (▨) 261 - 290 (▨) และ 291 - 320 (▨) องคากเซลเชียส

อุณหภูมิของการไฟโรไลซิสตั้งแต่ 170 - 320 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังพบว่าช่วงอุณหภูมิ 261 - 290 เป็นช่วงอุณหภูมิที่ได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวมากที่สุด

4. สรุปผลการทดลอง

การไฟโรไลซิสมีเด็กพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิไพรพลีนและชนิดพอลิเอทิลีนที่น้ำหนักต่างๆ พบว่าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิไพรพลีนได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวเป็นหลัก ขณะที่เม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีนได้ผลิตภัณฑ์ของแข็งเป็นหลัก การไฟโรไลซิสมีเด็กพลาสติกรีไซเคิลผสมระหว่างชนิดพอลิไพรพลีนและชนิดพอลิเอทิลีนพบว่าควรไฟโรไลซิสที่อัตราส่วนโดยน้ำหนักของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีนต่ำกว่า 25 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวเป็นหลัก เมื่อน้ำหนักของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีนต่ำกว่า 25 ผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้จากการไฟโรไลซิสไปวิเคราะห์ FTIR พบว่าผลิตภัณฑ์ของเหลวเป็นสารประกอบอะลิฟติกไฮดรคารบอน นอกจากนี้ยังพบว่าขยะพลาสติกที่เก็บได้ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สามารถใช้เป็นวัตถุดีบุนใน การไฟโรไลซิสได้

5. กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดข้อมูลคุณคณาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ให้ทุนสนับสนุน

โครงการทางวิศวกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี (เลขที่ 0519.8.02/111)

6. เอกสารอ้างอิง

- [1] กรมควบคุมมลพิษ. (2550, สิงหาคม. 6). สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2550, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา : www.pcd.go.th/count/mgtld.cfm?FileName=Report50.pdf
- [2] ศิริรัตน์ จิตการค้า. จากขยะสู่น้ำมัน : เทคนิคในกระบวนการผลิตพลาสติกเสือกที่ดูแลสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2551).
- [3] N. Kiran, E.C. Ekinci and E. Snape, "Recycling of plastic wastes via pyrolysis," *Resources Conservation and Recycling*, vol. 35, pp. 273-283, 2000.
- [4] D.S. Achilias, E. Antonakou, C. Roupakias, P. Megalokonomos and A. Lappas, "Recycling techniques of polyolefins from plastic wastes," *Global Nest Journal*, vol. 10, pp. 114-122, 2008.
- [5] K.-H. Lee and D.-H. Shin, "Characteristics of liquid product from the pyrolysis of waste plastic mixture at low and high temperatures:



- Influence of lapse time of reaction," *Waste Management*, vol. 27, pp. 168-176, 2007.
- [6] A. Demirbas, "Pyrolysis of municipal plastic wastes for recovery of gasoline-range hydrocarbons," *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, vol. 17, pp. 97-102, 2004.
- [7] M. Arabiourrutia, G. Elordi, G. Lopez, E. Borsella, J. Bilbao and M. Olazar, "Characterization of the waxes obtained by the pyrolysis of polyolefin plastics in a conical spouted bed reactor," *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, vol. 94, pp. 230-237, 2012.
- [8] Z. Lei, M. Yu, C. Chia-Lung, Amy and W. Jing-Yuan, "Pyrolysis for waste plastic recycling," *R3C-IWWG-NEA International Symposium*. 14-15 November 2011. pp. 14-15, (2011).
- [9] ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์. (2556, เมษายน. 23). อินฟารेक สเปคโตรสโคปี, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา: e-book.ram.edu/e-book/c/CM328/CM328-10.pdf
- [10] วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2556, พฤษภาคม. 11). เคมีอินทรีย์, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา: <http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C>